



FABER GROUP
THE NEXT-GEN OF MARBLE

FABER MARBLE
Via Longobarda 19, MASSA (MS)
(+39) 338 48 41 529
infofabermarble.it

SILVER ROOTS



SCHEDA DATI

• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE	kg/cm ²	1542
• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELIVITÀ	kg/cm ²	1321
• CARICO DI ROTTURA UNITARIO A FLESSIONE	kg/cm ²	202
• COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE TERMICA	mm/m°C	0.072
• COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE D'ACQUA	%	0.35
• RESISTENZA ALL'URTO, ALTEZZA MINIMA DI CADUTA	cm	75
• USURA PER ATTRITO	mm	5.9
• PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2860